



مركز ضبط جودة الإنتاج الصناعي
الإدارة العامة للاختبارات الكيماوية

تقرير نتائج اختبار عينة خرطوم كهرباء مقاس ٢٠ مم
مصنع من بلاستيك بولي ايثيلين بنسبة ١٠٠%

EOS C2/3

تاريخ دخول العينة : ٢٠٠٤/٢/٢٥

العينة المقدمة : عينة خرطوم كهرباء مقاس ٢٠ مم (الاسم التجاري "ستاندر" و المصنع من بلاستيك البولي ايثيلين بنسبة ١٠٠%
الرقم الكودي / السرى : ك/١٦٣/٢٠٠٤

عدد صفحات التقرير : ١

تاريخ إصدار التقرير : ٢٠٠٤/٣/١٣

المواصفات القياسية : ١٩٧٦/١٢٨٣ م ق ٠ م

تم إجراء الفحوص والاختبارات على العينة المقدمة بمعرفتكم طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم ١٩٧٦/١٢٨٣ الخاصة
بأنابيب البلاستيك المرنة وملحقاتها للتركيبات الكهربائية الجزء الأول : الأنابيب الملساء والمعرجة وكانت نتائج الاختبارات كالتالي:

الاختبار	النتيجة
الفحص الظاهري	السطح الداخلي والخارجي للأنابيب نظيفا وناعما وخالي من أي نتوات أو حفر
٢- المقاسات	٢٠ مم ١٥ مم
ت- القطر الخارجي ث- القطر الداخلي	لم يحدث أي تشققات أو عيوب ظاهرة
٣- اختبار الضغط	لم يحدث أي تشقق أو تشقق أو عيوب ظاهرة
٤- اختبار الصدم	لم يحدث تشققات أو عيوب ظاهرة
٥- اختبار الثني	مرت الكرة
٦- اختبار المقاومة للحرارة	اشتعلت العينة خلال ٥ ثواني ولم تنطفئ
٧- اختبار المقاومة للاحتراق	لم يحدث انهيار
٨- اختبار المتانة الكهربائية	١٠٠ اميجا أوم
٩- اختبار العزل الكهربائي	البيانات مدونة
١٠- البيانات :- أ - اسم المنتج وعلامته التجارية- القطر - رقم المواصفة- صناعة ج ٠ م ٠ ع - الترقيم - ثبات البيانات	

هذا وتجدر الإشارة أن نتائج الاختبارات التي أجريت تخص العينة المقدمة بمعرفة العميل ، وان تمثيل
هذه العينة للإنتاج أو لأي كميات محددة مسؤولية جهة تقديم العينة.



مساعد رئيس الهيئة
م / معتصم عرابي

يعتمد
المدير العام
نادية حليم توفيق

٣. عنان مبرح